

ORABOND 1453 LT

Opis

Ova dvostrana traka se sastoji od polipropilenskog nosača folije, koji je sa obe strane obložen gumenim lepilom. Kvalitet lepka leži u njegovim agresivnim spajajućim karakteristikama, visokoj sili smicanja i visokoj otpornosti na starenje. Lepak je obložen dvostranim silikonskim papirom

Nosač

Polipropilen film, 18 µm.

Zaštitni silikonski papir

Braon papir, sa obe strane obložen silikonom, 80 g/m²

Lepak

Guma.

Primena

Koristi se kao samolepljivi medijum za znakke, ploče, i profile glatke površine, kao i za penaste ploče. Dobro prijanja na metal, papir i tvrde PVC materijale.

Tehnički podaci

Debljina* (sa zaštitnim papirom i lepkom)	100 µm
Otpornost na temperaturu***	-40 °C do +70 °C,
LoopTack Test (FINAT TM 9)	18N/25mm
Adhezijska sila* (FINAT TM 1, na nerđajućem čeliku, jedna strana prekrivena sa 50 mikronski poliester)	21N/25mm posle 1 minuta 23N/25mm posle 20 minuta 26N/25mm posle 24 časa
Sila Smicanja* (FINAT TM 8, na nerđajućem čeliku, jedna strana prekrivena sa 50 mikronski poliester)	>72h na 23 °C 4 min na 70 °C
Otpornost na temperaturu* (S.A.F.T.)	80 step C
Maksimalno vreme skladištenja**	1 godina
Temperatura na kojoj se primenjuje	min. +15 °C

* prosečna

** u originalnom pakovanju, na 20 °C i 50% relativne vlažnosti

Pažnja:

Površine na kojima će se materijal primeniti moraju biti temeljno očišćene od prašine, masnoće ili bilo kakve prljavštine koja bi mogla da utiče na prilepljivanje materijala. Sveže lakirane ili obojene površine se moraju prvo sušiti barem tri nedelje i potpuno konzervirati. Korisnik mora pre primene materijala proveriti usklađenost izabranih lakova i boja. Pored toga, moraju se poštovati informacije za primenu objavljene od strane kompanije ORAFOL.

Ove informacije su zasnovane na našem znanju i praktičnom iskustvu. Ovi podaci služe samo kao izvor informacija i ne predstavljaju garanciju. Zbog velikog broja mogućih upotreba i primena kupci bi sami, pre upotrebe, trebalo da odrede da li ovaj materijal odgovara njihovim specifičnim namerama.

DIFOL d.o.o.
Proleterske solidarnosti 19
Tel/Fax: +381 (0)11 31 30 194
31 30 195, 311 45 65
065 / 3114565
063 / 390800
email: office@difol.co.yu
web: www.difol.co.yu

ORAFOL Klebetechnik GmbH
Am Biotop 2 - D 16515 Oranienburg
Telefon: +49 (0) 33 01/8640
Telefax: +49 (0) 33 01/864 100
E-Mail: verkauf@orafol.de
Internet: <http://www.orafol.de>