

# ORACAL

## 641 Ekonomična Cal folija

### Opis

Meka PVC folija dostupna i sa sjajnom i sa mat površinom.

### Papirna podloga

Papir presvučen silikonom s jedne strane, 137 g/m<sup>2</sup>, koji obezbeđuje lako skidanje folije. Za beli vinil koristi se svetlo plavi silikonski papir kako bi se napravio jači kontrast u odnosu na natpis.

### Lepak

Polyacrylate, trajni

### Primena

Veoma pogodna za upotrebu na kater sistemima za izradu kratkoročnih i srednjoročnih spoljnih oznaka, napisa i dekoracija. Trajnost u zatvorenom prostoru je praktično neograničena.

### Tehnički podaci

<b>Debljina*</b> (bez zaštitnog papira i lepka)	75 mikrona	
<b>Dimenzionalna stabilnost</b> (FINAT TM 14)	nalepljena na čelik, bez značajnog poprečnog skupljanja, u dužini 0,4 mm max.	
<b>Otpornost na temperaturu</b>	nalepljena na aluminijum, -40°C do +80°C, bez promena	
<b>Otpornost na vodu</b>	nalepljena na aluminijum, nakon 48h/23°C bez promena	
<b>Adhezijska sila*</b> (FINAT TM 1, nakon 24h, nerđajući čelik)	16 N/25 mm	
<b>Otpornost na istezanje</b> (DIN EN ISO 527)		
uzdužno	min. 19 MPa	
poprečno	min. 19 MPa	
<b>Prekidno izduženje</b> (DIN EN ISO 527)		
uzdužno	min. 130 %	
poprečno	min. 150 %	
<b>Maksimalno vreme skladištenja**</b>	2 godine	
<b>Temperatura na kojoj se primenjuje</b>	min. +10°C	
<b>Rok trajanja nakon primene od strane stručnog lica</b>	crna / bela:	4 godine
izložena vertikalnim spoljnim uslovima (normalna klima Centralne Evrope)	transparentna / u boji:	3 godine
	metalik:	3 godine

\* prosečna

\*\* u originalnom pakovanju, na 20°C i 50% relativne vlažnosti

### Pažnja:

Površine na kojima će se materijal primeniti moraju biti temeljno očišćene od prašine, masnoće ili bilo kakve prljavštine koja bi mogla da utiče na prilepljivanje materijala. Sveže lakirane ili obojene površine se moraju prvo sušiti barem tri nedelje i potpuno konzervirati. Korisnik mora pre primene materijala proveriti usklađenost izabranih lakova i boja. Pored toga, moraju se poštovati informacije za primenu objavljene od strane kompanije ORAFOL.

Ove informacije su zasnovane na našem znanju i praktičnom iskustvu. Ovi podaci služe samo kao izvor informacija i ne predstavljaju garanciju. Zbog velikog broja mogućih upotreba i primena kupci bi sami, pre upotrebe, trebalo da odrede da li ovaj materijal odgovara njihovim specifičnim namerama.

DIFOL d.o.o.  
Proleterske solidarnosti 19  
Tel/Fax: +381 (0)11 31 30 194  
31 30 195, 311 45 65  
065 / 3114565  
063 / 390800  
email: [office@difol.co.yu](mailto:office@difol.co.yu)  
web: [www.difol.co.yu](http://www.difol.co.yu)



ORAFOL Klebetechnik GmbH  
Am Biotop 2 - D 16515 Oranienburg  
Telefon: +49 (0) 33 01/864 0  
Telefax: +49 (0) 33 01/864 100  
E-Mail: [verkauf@orafol.de](mailto:verkauf@orafol.de)  
Internet: <http://www.orafol.de>