

ORAJET

3620

Opis

Meka bela ili transparentna PVC folija sjajne ili mat površine.

Papirna podloga

Papir presvučen silikonom s jedne strane, 135 g/m².

Lepak

Polyacrylate, trajni, providni.

Primena

Namenjena za kratkoročne i srednjoročne spoljašnje aplikacije izuzetno jarkih boja.

Preporučeni štampači

Potražite listu preporučenih inkjet štampača na www.orafol.de ili www.difol.co.yu

Tehnički podaci

Debljina* (bez papira i lepka)	80 mikrona
Dimenzionalna stabilnost (FINAT TM 14)	nalepljena na čelik, bez poprečnog skupljanja, u dužini 0,4 mm max.
Otpornost na temperaturu	nalepljena na aluminijum, -40°C do +80°C, bez promena
Otpornost na vodu	nalepljena na aluminijum, nakon 48h/23°C, bez promena
Otpornost na plamen (DIN 75200)	nalepljena na čelik, samougasiva
Adhezionijska sila* (FINAT TM 1, nakon 24h, nerđajući čelik)	7 N/25 mm
Otpornost na istezanje (DIN EN ISO 527)	
uzdužno	min. 19 MPa
poprečno	min. 19 MPa
Prekidno izduženje (DIN EN ISO 527)	
uzdužno	min. 130 %
poprečno	min. 150 %
Maksimalno vreme skladištenja**	2 godine
Temperatura na kojoj se primenjuje	min. +10°C
Rok trajanja nakon primene od strane stručnog lica izložena vertikalnim spoljnim uslovima (normalna klima Centralne Evrope)	4 godine

* prosečna

** u originalnom pakovanju, na 20°C i 50% relativne vlažnosti

Pažnja:

Nakon štampe mastilo se mora potpuno osušiti kako bi bili izbegnuti loši uticaji na kasniju kombinaciju sa laminatom. Površine na kojima će se materijal primeniti moraju biti temeljno očišćene od prašine, masnoće ili bilo kakve prljavštine koja bi mogla da utiče na prilepljivanje materijala. Sveže lakirane ili obojene površine se moraju prvo sušiti barem tri nedelje i potpuno konzervirati. Korisnik mora pre primene materijala proveriti usklađenost izabranih lakova i boja. Pored toga, moraju se poštovati informacije za primenu objavljene od strane kompanije ORAFOL.

Ove informacije su zasnovane na našem znanju i praktičnom iskustvu. Ovi podaci služe samo kao izvor informacija i ne predstavljaju garanciju. Zbog velikog broja mogućih upotreba i primena kupci bi sami, pre upotrebe, trebalo da odrede da li ovaj materijal odgovara njihovim specifičnim namerama.

DIFOL d.o.o.
Proleterske solidarnosti 19
Tel/Fax: +381 (0)11 31 30 194
31 30 195, 311 45 65
065 / 3114565
063 / 390800
email: office@difol.co.yu
web: www.difol.co.yu



ORAFOL Klebetechnik GmbH
Am Biotop 2 - D 16515 Oranienburg
Telefon: +49 (0) 33 01/864 0
Telefax: +49 (0) 33 01/864 100
E-Mail: verkauf@orafol.de
Internet: <http://www.orafol.de>