

# ORAMASK

## 810 Šablon folija

### Opis

Poluprovodna siva specijalna PVC folija mat površine.

### Papirna podloga

Papir presvučen silikonom s jedne strane, 137 g/m<sup>2</sup>, koji obezbeđuje lako skidanje folije.

### Lepak

Polyacrylate, slab lepak, lako odstranjiv.

### Primena

Namenjena za šablonske aplikacije, naročito za farbarske i sprej (airbrush) tehnike, npr. za natpise na vozilima, promotivne natpise i uopšte – za sve znakove. Zbog svoje rastegljivosti, ova šablonska folija je pogodna za prskanje sprejom i farbanje na ravnim, a naročito na neravnim površinama. Poluprovodnost sive folije obezbeđuje vidljivost površine na koju se stavlja. Nije pogodna za lepljenje na mokro.

### Tehnički podaci

<b>Debljina*</b> (bez zaštitnog papira i lepka)	80 mikrona
<b>Adhezijska sila*</b> (FINAT TM 1, nakon 24h, nerđajući čelik)	1 N/25 mm
<b>Otpornost na istezanje</b> (DIN EN ISO 527)	
uzdužno	min. 19 MPa
poprečno	min. 19 MPa
<b>Prekidno izduženje</b> (DIN EN ISO 527)	
uzdužno	min. 130 %
poprečno	min. 150 %
<b>Maksimalno vreme skladištenja**</b>	2 godine
<b>Temperatura na kojoj se primenjuje</b>	+10°C bis +25°C

\* prosečna

\*\* u originalnom pakovanju, na 20°C i 50% relativne vlažnosti

### Pažnja:

Površine na kojima će se materijal primeniti moraju biti temeljno očišćene od prašine, masnoće ili bilo kakve prljavštine koja bi mogla da utiče na prilepljivanje materijala. Sveže lakirane ili obojene površine se moraju prvo sušiti barem tri nedelje i potpuno konzervirati. Korisnik mora pre primene materijala proveriti usklađenost izabranih lakova i boja. Pored toga, moraju se poštovati informacije za primenu objavljene od strane kompanije ORAFOL.

Ove informacije su zasnovane na našem znanju i praktičnom iskustvu. Ovi podaci služe samo kao izvor informacija i ne predstavljaju garanciju. Zbog velikog broja mogućih upotreba i primena kupci bi sami, pre upotrebe, trebalo da odrede da li ovaj materijal odgovara njihovim specifičnim namerama.

DIFOL d.o.o.  
Proleterske solidarnosti 19  
Tel/Fax: +381 (0)11 31 30 194  
31 30 195, 311 45 65  
065 / 3114565  
063 / 390800  
email: [office@difol.co.yu](mailto:office@difol.co.yu)  
web: [www.difol.co.yu](http://www.difol.co.yu)



ORAFOL Klebetechnik GmbH  
Am Biotop 2 - D 16515 Oranienburg  
Telefon: +49 (0) 33 01/864 0  
Telefax: +49 (0) 33 01/864 100  
E-Mail: [verkauf@orafol.de](mailto:verkauf@orafol.de)  
Internet: <http://www.orafol.de>