

ORAMOUNT 1816

Opis

Ova traka se sastoji od bele poliolefinske pene sa obe strane obložene modifikovanim solventnim akrilitnim lepkom. Lepak je zaštićen plavim dvostranim silikonskim papirom. Ovaj modifikovani solventni akrilitni lepak poseduje visok nivo inicijalne adhezije hrapavim i neravnim površinama

Nosač

Poliolefinska pena, bela, 1500 µm

Zaštitni silikonski papir

Plavi papir, sa obe strane obložen silikonom, 90 g/m²

Lepak

Modifikovani solventni akrilit.

Primena

Za montažu plastičnih i penastih elemenata panela, cevi, kanala, kao i za pleksiglas i ogledala. Može se koristiti kao samolepljivi medijum za znakove, držače i distancere.

Tehnički podaci

Debljina* (sa penom i lepkom)	1640 µm
Gustina*	67kg/m ²
Otpornost na temperaturu***	-40 °C do +80 °C,
LoopTack Test (FINAT TM 9)	20N/25mm
Adhezionna sila* (FINAT TM 1, na nerđajućem čeliku, jedna strana prekrivena sa 50 mikronski poliester)	18N/25mm posle 1 minuta >18N/25mm kidanje pene posle 20 minuta >18N/25mm kidanje pene posle 24 časa
Sila Smicanja* (FINAT TM 8, na nerđajućem čeliku, jedna strana prekrivena sa 50 mikronski poliester)	>300h na 23 °C >6 h na 70 °C
Otpornost na temperaturu* (S.A.F.T.)	100 °C
Maksimalno vreme skladištenja**	2 godine
Temperatura na kojoj se primenjuje	min. +15 °C

* prosečna

** u originalnom pakovanju, na 20 °C i 50% relativne vlažnosti

Pažnja:

Površine na kojima će se materijal primeniti moraju biti temeljno očišćene od prašine, masnoće ili bilo kakve prljavštine koja bi mogla da utiče na prilepljivanje materijala. Sveže lakirane ili obojene površine se moraju prvo sušiti barem tri nedelje i potpuno konzervirati. Korisnik mora pre primene materijala proveriti usklađenost izabраниh lakova i boja. Pored toga, moraju se poštovati informacije za primenu objavljene od strane kompanije ORAFOL.

Ove informacije su zasnovane na našem znanju i praktičnom iskustvu. Ovi podaci služe samo kao izvor informacija i ne predstavljaju garanciju. Zbog velikog broja mogućih upotreba i primena kupci bi sami, pre upotrebe, trebalo da odrede da li ovaj materijal odgovara njihovim specifičnim namerama.

DIFOL d.o.o.
Proleterske solidarnosti 19
Tel/Fax: +381 (0)11 31 30 194
31 30 195, 311 45 65
065 / 3114565
063 / 390800
email: office@difol.co.yu
web: www.difol.co.yu

ORAFOL Klebetechnik GmbH
Am Biotop 2 - D 16515 Oranienburg
Telefon: +49 (0) 33 01/8640
Telefax: +49 (0) 33 01/864 100
E-Mail: verkauf@orafol.de
Internet: <http://www.orafol.de>