

# ORAMOUNT 1831

## Opis

Ova traka se sastoji od bele poliolefinske pene sa obe strane obložene gumenim lepkom. Lepak je zaštićen belim dvostranim silikonskim papirom i lepo prijanja na apolarne površine.

## Nosač

Poliolefinska pena, bela, 1000 µm

## Zaštitni silikonski papir

Beli papir, sa obe strane obložen silikonom, 90 g/m<sup>2</sup>

## Lepak

Guma.

## Primena

Za fiksiranje tabli, displeja i raznih držača. Univerzalni proizvod, dobro prijanja i na hrapave površine.

## Tehnički podaci

<b>Debljina*</b> (sa penom i lepkom)	1140 µm
<b>Gustina*</b>	58kg/m <sup>2</sup>
<b>Otpornost na temperaturu***</b>	-30°C do +70°C,
<b>LoopTack Test (FINAT TM 9)</b>	35N/25mm
<b>Adhezionna sila*</b> (FINAT TM 1, na nerđajućem čeliku, jedna strana prekrivena sa 50 mikronski poliester)	18N/25mm   posle 1 minuta 18N/25mm   kidanje pene posle 20 minuta 18N/25mm   kidanje pene posle 24 časa
<b>Sila Smicanja*</b> (FINAT TM 8, na nerđajućem čeliku, jedna strana prekrivena sa 50 mikronski poliester)	>500h       na 23°C >1 h         na 70°C
<b>Otpornost na temperaturu* (S.A.F.T.)</b>	75 °C
<b>Maksimalno vreme skladištenja**</b>	1 godina
<b>Temperatura na kojoj se primenjuje</b>	min. +15°C

\* prosečna

\*\* u originalnom pakovanju, na 20°C i 50% relativne vlažnosti

## Pažnja:

Površine na kojima će se materijal primeniti moraju biti temeljno očišćene od prašine, masnoće ili bilo kakve prljavštine koja bi mogla da utiče na prilepljivanje materijala. Sveže lakirane ili obojene površine se moraju prvo sušiti barem tri nedelje i potpuno konzervirati. Korisnik mora pre primene materijala proveriti usklađenost izabranih lakova i boja. Pored toga, moraju se poštovati informacije za primenu objavljene od strane kompanije ORAFOL.

Ove informacije su zasnovane na našem znanju i praktičnom iskustvu. Ovi podaci služe samo kao izvor informacija i ne predstavljaju garanciju. Zbog velikog broja mogućih upotreba i primena kupci bi sami, pre upotrebe, trebalo da odrede da li ovaj materijal odgovara njihovim specifičnim namerama.

DIFOL d.o.o.  
Proleterske solidarnosti 19  
Tel/Fax: +381 (0)11 31 30 194  
31 30 195, 311 45 65  
065 / 3114565  
063 / 390800  
email: [office@difol.co.yu](mailto:office@difol.co.yu)  
web: [www.difol.co.yu](http://www.difol.co.yu)

ORAFOL Klebetechnik GmbH  
Am Biotop 2 - D 16515 Oranienburg  
Telefon: +49 (0) 33 01/8640  
Telefax: +49 (0) 33 01/864 100  
E-Mail: [verkauf@orafol.de](mailto:verkauf@orafol.de)  
Internet: <http://www.orafol.de>