

ORATAPE

MT 80P

Opis

Transparentna montažna folija na PVC osnovi, presvučena, za transfer kompjuterski isečenih slova i simbola.

Prenosni materijal

Meka PVC folija, transparentna, 80 mikrona.

Papirna podloga

Silikonski glazirani papir, s jedne strane, beo, 67g/m²

Lepak

Modifikovani solventni polyacrylate, srednje jačine lepljenja.

Primena

Specijalni sastav polyacrilate lepka omogućava jednostavan transfer kompjuterski isečenih slova i simbola. Čak i nakon šest meseci od upotrebe pokazalo se da se ne pojačava jačina lepka, a aplikacija skida bez poteškoća. Visoka otpornost folije na istezanje obezbeđuje precizno postavljanje. Ova montažna folija pogodna je za skoro sve aplikacije kod kojih je neophodno ponovno korišćenje transfer folije. Kontrolna štampa papirne podloge olakšava precizno sečenje željenih delova na određene mere.

Tehnički podaci*

Debljina prenosnog materijala (DIN 53370)	80 mikrona
Ukupna debljina (DIN 53370, bez papirne podloge)	100 mikrona
Otpornost na istezanje (DIN EN ISO 527)	
uzdužno	min. 19 MPa
poprečno	min. 19 Mpa
Prekidno izduženje (DIN EN ISO 527)	
uzdužno	min. 130%
poprečno	min. 150%
Adheziona sila**	
(FINAT TM 1, nakon 24 h, nerđajući čelik)	approx. 2N/25mm
Temperatura na kojoj se primenjuje	> +10°C
Maksimalno vreme skladištenja***	2 godine

** prosečna

*** u originalnom pakovanju, na 20°C i 50% relativne vlažnosti

Pažnja:

Površine na kojima će se materijal primeniti moraju biti temeljno očišćene od prašine, masnoće ili bilo kakve prljavštine koja bi mogla da utiče na prilepljivanje materijala. Sveže lakirane ili obojene površine se moraju prvo sušiti barem tri nedelje i potpuno konzervirati. Korisnik mora pre primene materijala proveriti usklađenost izabраниh lakova i boja. Pored toga, moraju se poštovati informacije za primenu objavljene od strane kompanije ORAFOL.

*Ove informacije su zasnovane na našem znanju i praktičnom iskustvu. Ovi podaci služe samo kao izvor informacija i ne predstavljaju garanciju. Zbog velikog broja mogućih upotreba i primena kupci bi sami, pre upotrebe, trebalo da odrede da li ovaj materijal odgovara njihovim specifičnim namerama.

DIFOL d.o.o.
Proleterske solidarnosti 19
Tel/Fax: +381 (0)11 31 30 194
31 30 195, 311 45 65
065 / 3114565
063 / 390800
email: office@difol.co.yu
web: www.difol.co.yu



ORAFOL Klebetechnik GmbH
Am Biotop 2 - D 16515 Oranienburg
Telefon: +49 (0) 33 01/864 0
Telefax: +49 (0) 33 01/864 100
E-Mail: verkauf@orafol.de
Internet: <http://www.orafol.de>