

Flashcolorplastisol

Proizvođač: TIFLEX
 Grupa: Emulzije
 Artikal: Tabela emulzija

RISTIKEKARAKTE	DIAZO 10S	DIAZO 19S	DIAZO 149S	DIAZO 19T	U.S.T.	200S	200T	FOTOPOLIMER S	FOTOPOLIMER T
Viskozitet na 20°C	9 Pa.S.	6 Pa.S	7,5 Pa.S	6 Pa.S	8 Pa.S	20 Pa.S	18 Pa.S	4,5 Pa.S	6 Pa.S
Definisanje	**	***	****	****	*****	*****	*****	*****	*****
Rezolucija	***	***	****	***	*****	*****	*****	*****	*****
Otpornost na rastvarače	***	****	****	**	****	*****	****	*****	***
Otpornost na vodu	*	**	*	****	**	**	****	***	****
Izdržljivost	****	****	****	**	****	****	****	*	*
Rok upotrebe senzibilisane na 20°C	1 mesec	4 meseca	4 meseca	1 mesec	1 mesec	1 mesec	1 mesec	1 godina	1 godina
Rok upotrebe ne senzibilisane na 20°C	1 godina	2 godine	2 godine	2 godine	1 godina	1 godina	1 godina		
moгуćnost čuvanja oslojenih sita na 20°C	4 meseca	4 meseca	4 meseca	4 meseca	20 dana	1-2 meseca	15 dana		
Preporučene gustine sita	od 90-165 niti/cm	50-165 niti/cm	50-200 niti/cm	10-135 niti/cm	40-200 niti/cm	40-200 niti/cm	30-165 niti/cm	40-200 niti/cm	40-200 niti/cm

2. SELEKCIONA TABELA SOLUCIJA ZA FOTO ŠABLONE

* 200S je univerzalna emulzija odličnih performansi.

*200T je odlična višenamenska emulzija, dobre otpornosti na rastvarače i vodu. Vrlo dobre izdržljivosti pri štampi vodenim bojama.

*Emulzije se ne smeju izlagati temperaturama nižim od 5°C